



IPA Fugenmörtel TRK

Fabrycznie such, gotowa do użytku zaprawa na bazie wapna trasowego i cementu, grupy zapraw II/lia, do renowacji murów

Obszar zastosowań :

Do wykończeniowego fugowania murów historycznych budowli (np. kościoły, stare kamienice), obciążonych silnie siarczanami.

Sposób działania / właściwości:

IPA Fugenmörtel TRK cechuje się wysoką odpornością na działanie siarczanów, która jest skutkiem doboru odpowiednich materiałów wiążących i odpowiedniego kruszywa.

Ciecz zarobowa I	I / worek	woda 2,5 do 3,0
Czas przerobu	20°C	ok. 40 – 60 min.
Minimalna dopuszczalna temperatura podwierzcha i podłoża	°C	+3
Wytrz. na nacisk	N/mm ² 28 dni	ok. 3 do 8
Wytrz. na zginanie	N/mm ² 28 dni	ok. 1,2 do 1,6
Ziarno	mm	2,0 Linia F: ≤ 0,7 Linia G: ≤ 6,0
Kolory		8 standartowych RAL, inne do uzgodnienia

Sposób przerobu :

Zwietrzyły materiał fug usunąć przez drapanie dłutem, kielnią bądź przez wybijanie dłutem pneumatycznym. Uważać należy, aby nie uszkodzić przy tym kantów cegieł. Głębokość otwartych w ten sposób fug musi wynosić min. 15 mm. Powierzchnia cegieł musi być wolna od kurzu i resztek zaprawy. Obrabiane powierzchnie murów należy obficie zwilżyć wodą. IPA Fugenmörtel TRK wymieszać z czystą wodą, nanieść w otwarte fugi i zagęścić. Należy uważać, aby kolejne partie zaprawy mieszać wciąż z tą samą ilością wody, dla uniknięcia różnic tonalnych barw. Po wyfugowaniu należy jeszcze kilkakrotnie zwilżać nałożoną zaprawę, by zapewnić optymalne warunki wiązania. W razie potrzeby osłaniać świeżo wyfugowane powierzchnie przed działaniem bezpośrednich promieni słonecznych.

Zużycie:

ok.. 6-8 m² fugowanej pow. na 40 kg zależnie od rozmiarów fug i formatu cegieł.

Opakowanie:

25 kg worek

Składowanie :

W suchym, możliwie na paletach drewnianych, 6 miesięcy.

Czyszczenie

Narzędzi :

Wodą natychmiast po użyciu

Wskazówki BHP :

R 36/38 Drażni oczy i skórę
R 43 Możliwe reakcje alergiczne przy zetknięciu ze skórą

Wskazówki bezpieczeństwa : S2; S24; S25; S26; S37

Nie może wpaść w ręce dzieciom. Unikać dotyku nie ochraniają skórą. W razie kontaktu z okiem, oko natychmiast obficie przemywać i skonsultować się niezwłocznie z lekarzem. Pracować w odzieży ochronnej, takichże butach i rękawicach.

Wersja 2210

Nasze ustne i pisemne zalecenia co do technicznych zastosowań preparatu, które podajemy na użytek kupującego lub wykonawcy, oparte są na naszym doświadczeniu i głębokiej wiedzy, odpowiadającej aktualnemu stanowi nauki i praktyki. Zalecenia te nie są jednak wiążące, także w odniesieniu do prawnych osób trzecich i zagranicznych przepisów prawnych i nie tworzą umownego stosunku prawnego, ani też wynikających z umowy zobowiązań ubocznych. Nie zwalniają one kupującego z obowiązku sprawdzenia — na własną odpowiedzialność — przydatności naszych produktów do przewidywanego zastosowania. Powyższa informacja techniczna traci swą ważność po ukazaniu się nowego wydania karty informacyjnej przedmiotowego produktu.

IPA Bauchemische Produkte GmbH

Werk: Riedhof 5 – 82544 Egling – Tel. 08171-7031 – Fax 08171-7088 – E-mail: info@IPA.de

Internet: www.ipa.de oder www.ipanex.de