

IPANEX Flächendicht WF

Szybkowiąząca zaprawa do powierzchniowego zamykania miejsc wtargnięcia wody.

Opis produktu:

IPANEX Flächendicht WF jest fabrycznie wymieszana, nieprzepuszczalną dla wody, szybkowiąząca zaprawą na bazie cementu według DIN18557.

Obszary zastosowań:

IPANEX Flächendicht WF nadaje się do szybkiego zamykania powierzchniowych nieszczelności i miejsc wtargnięcia wody. IPA Flächendicht WF można stosować na betonie i murze z cegły.

Sposób działania/ właściwości

IPANEX Flächendicht WF

- natychmiast i w sposób trwały uszczelnia miejsca wtargnięcia wody
- nie atakuje stali budowlanej (nie zawiera chlorków)
- pęcznieje przy obciążeniu wodą (efekt samouszczelnienia)
- ma nadzwyczaj dobrą przyczepność na podłożach mineralnych

Dane techniczne

Podstawa materiałowa	wiązanie cementowe
Kolor	cementowo - szary
Ciężar nasypowy	1,50 g/cm ³
Początek krzepnięcia	przy kontakcie z wodą
Koniec krzepnięcia	ok. 40 s.

Uwagi dotyczące obróbki

Podłoże:

Podłoże musi być trwałe i wolne od materiałów zakłócających wiązanie. Na podłożu, które ma być uszczelnione, nie mogą nastąpić żadne ruchy.

Obróbka:

Suchy materiał IPANEX Flächendicht W nakłada się płaską dłonią (chronioną gumową rękawicą) i mocno wciera w podłoże. W razie potrzeby proces należy powtórzyć.

Uwagi szczególne

IPANEX Flächendicht WF jest sztywnym produktem uszczelniającym. Powstające w terminie późniejszym, związane z budowlą rysy, osiadanie, odkształcenia lub ruchy mogą prowadzić do nieszczelności. Temperatura materiału i otoczenia nie może przekroczyć +30°C.

Pielęgnacja

Szczególna pielęgnacja nie jest wymagana.

Czyszczenie i usuwanie

Przyrządy robocze można czyścić czystą wodą. Resztki materiału, pojemniki dostawcze względnie pojemniki do mieszania usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Ochrona pracy

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się nałożyć beztłuszczowy krem do

ochrony skóry, oprócz tego

w czasie pracy należy nosić ubranie ochronne, okulary ochronne

i rękawice ochronne.

W czasie pracy nie należy palić tytoniu, spożywać posiłków i pić napojów!

W razie kontaktu ze skórą i w przypadku dostania się rozbryzgu do

oczu należy natychmiast splukiwać obficie czystą wodą przez co

najmniej 15 minut. Zaleca się mieć na wszelki wypadek buteleczkę ze

sterylnym roztworem, aby gruntownie

przeplukać oczy. Następnie niezwłocznie skonsultować się z lekarzem

okulistą.

Należy przestrzegać wskazówek z karty danych o bezpieczeństwie

pracy i ustaleń stowarzyszeń zawodowych o postępowaniu z materiałami związanymi cementem.

Forma dostawy

Wiadro z tworzywa sztucznego 10 kg. Art. nr 1665022

Składowanie

Składowanie odbywa się w nie otwieranych oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach i zgodnie z WHG §19. Temperatura składowania nie powinna być niższa od 5°C.

Maksymalny czas składowania

6 miesięcy przy właściwym przechowywaniu

Wersja 2302